

vdw 840 plus



Kolory:

Piaskowy

Szary



Bazaltowy



Zaprawa do fugowania Kostki Granitowej, Płyt Granitowych

nawierzchnie dla ruchu pieszego ...

Jednokomponentowa, gotowa do użycia zaprawa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki betonowej, płyt betonowych, bruku klinkierowego na zewnątrz. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i chodników przydomowych.

Zalety

W porównaniu do innych dostępnych zapraw jednokomponentowych utwardzających się pod wpływem tlenu zaprawa vdw 840 plus wyróżnia się wysoką odpornością na ściskanie i możliwością dodawania wody celem wytworzenia szlamu do fugowania wąskich fug.

Wymagania podstawowe

Podłoże musi być stabilne i przepuszczalne dla wody. Głębokość fugi minimum 30 mm, Szerokość fugi min 3 mm/maks. 20 mm, Temperatura powietrza > 5° C, temperatura maks. 30° C.

Dane techniczne

Gęstość: 1,7 g/cm³

Odporność na rozciąganie przy zginaniu: ca. 8,0 N/mm²

Odporność na zgniatanie: ca. 16,0 N/mm²

Przepuszczalność wody: przy 20 % fugi około 12 l/m²/min.

Czas przechowywania: 9 miesięcy w pomieszczeniu chłodnym, suchym i nie narażonym na mróz.

Opakowanie: wiadro 25 kg (wewnątrz zaprawa pakowana próżniowo w worek)

CENA 420 zł - wiadro 25 kg

Dzwoń już teraz !!!

tel: +48 781 080 505

email: granitykolorowe@gmail.com

vdw 850 plus



Kolory:

Piaskowy

Szary



Bazaltowy



Zaprawa do fugowania Kostki Granitowej, samozagęszczająca

Dla średnich obciążeń ruchem ...

Dwukomponentowa zaprawa do fugowania kostki brukowej na bazie bezrozpuszczalnikowej, emulgowanej wodą żywicy epoksydowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

Zalety

- Możliwość pracy w czasie deszczu i w niskich temperaturach
- Nie wymaga przykrywania
- Czysta powierzchnia kostki
- Samozagęszczająca
- Odporna na mróz i sól drogową
- Odporna na wykruszanie
- Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
- Długotrwałe wypełnienie fug
- Przepuszczalna dla wody
- Zmniejsza ryzyko upadku
- Przyjazna dla środowiska

Wymagania podstawowe

Podłoże musi być stabilne. Przy nawierzchniach jezdnych zaleca się fugowanie 2/3 wysokości kostki. Głębokość fugi minimum 30 mm, Szerokość fugi min 5 mm/maks. 15 mm, Temperatura powietrza > 5° C, temperatura maks. 25° C.

Dane techniczne

Gęstość nasypowa: 1,7 g/cm³

Odporność na rozciąganie przy zginaniu: 10,0 N/mm²

Odporność na zgniatanie: 25 N/mm²

Moduł Younga (E): 5500 N/mm²

Przepuszczalność wody: przy około 20 % fugi około 1,8 litra/m²/minutę

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg

Przechowywanie: 1 rok od daty produkcji w pomieszczeniach suchych i nie narażonych na mróz.

CENA 450 zł - wiadro 25 kg

Dzwoń już teraz !!!

tel: +48 781 080 505

email: granitykolorowe@gmail.com